

## 【参考資料】 シリット ミルクポットの洗浄方法の例

シリットのミルクポットは、お湯沸かすのみで使用されるケースが多く、その場合油汚れなどは無いのですが、鍋の底面を中心に、水あかやカルキ分が付いてしまう事がございます。この状態は、電気ポットの内部にできる水あかやカルキの付着と同じ状況になり、放置しておくと除去できなくなり、シラルガンコーティングにも影響してしまいますので、定期的な洗浄をお願い致します。洗浄方法としまして、市販されております「クエン酸」の粉末を用いた洗浄方法をご案内致します。

鍋の内側の底面を中心にした汚れ。 布で拭き取ると、汚れが黒い粉のように剥がれて付いてくる事もあります。



ミルクポットを熱源に置きます。

市販のクエン酸粉末を大さじ4杯入れ、お水を汚れが隠れるまで入れます。



蓋をして加熱します。

沸騰したら、火力を弱め、吹きこぼれないように25分煮沸します。



25分経過したら、約90分程度冷まします。その後、水を捨てて、中性洗剤を使用してスポンジで洗浄します。



洗浄後は乾いた布巾等で水分を拭き取り、乾かすと、水あかやカルキ分は除去された状況が確認できます。



※カルキ等が大量に付着した場合、上記の方法で除去しきれない場合がございます。